

ID	吸着材	粒径	水溶液			吸着材重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	溶液に添加したイオンの濃度				Cs吸着率 [%]	Kd(Cs)
			組成等	pH	濾過 ○：有り				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]			
001	合成ジャロサイト		イオン交換水＋	5.35	○	0.1	10	24	0.11			68.42	2.2E+02	
002	合成ジャロサイト		イオン交換水＋	5.42	○	0.1	10	24	1.11			78.32	3.6E+02	
003	合成ジャロサイト		イオン交換水＋	5.53	○	0.1	10	24	11.21			75.48	3.1E+02	
010	合成シュベルトマナイト		イオン交換水＋	5.35	○	0.1	10	24	0.11			0.62	6.2E-01	
011	合成シュベルトマナイト		イオン交換水＋	5.42	○	0.1	10	24	1.11			16.35	2.0E+01	
012	合成シュベルトマナイト		イオン交換水＋	5.53	○	0.1	10	24	11.21			23.17	3.0E+01	
019	マグネタイト・ヘマタイト混合物		イオン交換水＋	5.35	○	0.1	10	24	0.11			7.23	7.8E+00	
020	マグネタイト・ヘマタイト混合物		イオン交換水＋	5.42	○	0.1	10	24	1.11			27.57	3.8E+01	
021	マグネタイト・ヘマタイト混合物		イオン交換水＋	5.53	○	0.1	10	24	11.21			5.53	5.9E+00	
028	レビドクロサイト付着人工ゼオライト		イオン交換水＋	5.35	○	0.1	10	24	0.11			95.06	1.9E+03	
029	レビドクロサイト付着人工ゼオライト		イオン交換水＋	5.42	○	0.1	10	24	1.11			96.44	2.7E+03	
030	レビドクロサイト付着人工ゼオライト		イオン交換水＋	5.53	○	0.1	10	24	11.21			96.18	2.5E+03	
037	ハイドロタルサイト(シグマアルドリッチ)		イオン交換水＋	5.35	○	0.1	10	24	0.11			6.08	6.5E+00	
038	ハイドロタルサイト(シグマアルドリッチ)		イオン交換水＋	5.42	○	0.1	10	24	1.11			5.87	6.2E+00	
039	ハイドロタルサイト(シグマアルドリッチ)		イオン交換水＋	5.53	○	0.1	10	24	11.21			3.66	3.8E+00	