

ID	吸着材	粒径	水溶液			吸着材 重量 m[g]	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間 [h]	溶液に添加したイオンの濃度			Cs吸着 率 [%]	Kd(Cs)
			組成等	pH	濾過 ○: 有り ×: 無し				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]		
089	アルミナゲル_1	なし	MQ水	9.13	○	0.25	25	24	1.0			0.0	0.0
090	アルミナゲル_2	なし	MQ水	9.04	○	0.25	25	24	1.0			0.0	0.0
091	シリカゲル_1	なし	MQ水	6.63	○	0.25	25	24	1.0			0.0	0.0
092	シリカゲル_2	なし	MQ水	6.46	○	0.25	25	24	1.0			0.0	0.0
095	Cris小泊_1	2mm以下	MQ水	6.24	○	0.25	25	24	1.0			100	100
096	Cris小泊_2	2mm以下	MQ水	6.18	○	0.25	25	24	1.0			100	100
097	Cris今別_1	2mm以下	MQ水	6.07	○	0.25	25	24	1.0			100	100
098	Cris今別_2	2mm以下	MQ水	6.05	○	0.25	25	24	1.0			100	100
099	Cris目名_1	2mm以下	MQ水	6.14	○	0.25	25	24	1.0			100	100
100	Cris目名_2	2mm以下	MQ水	6.12	○	0.25	25	24	1.0			100	100
122	シリカゲル_3	なし	MQ水	6.52	○	0.25	25	24	1.0			37.4	37.4
123	シリカゲル_4	なし	MQ水	6.46	○	0.25	25	24	1.0			29.6	29.6
136	Cris今別_1	2mm以下	MQ水	6.24	○	0.125	25	24	1.0			94.5	188.9
137	Cris今別_2	2mm以下	MQ水	6.04	○	0.125	25	24	1.0			94.9	189.8
138	4AZe_1	2mm以下	MQ水	10.46	○	0.125	25	24	1.0			96.7	193.3
139	4AZe_2	2mm以下	MQ水	10.52	○	0.125	25	24	1.0			96.8	193.7
140	モンモリロナイト_1	2mm以下	MQ水	10.09	○	0.125	25	24	1.0			93.5	186.9
141	モンモリロナイト_2	2mm以下	MQ水	10.08	○	0.125	25	24	1.0			93.1	186.1