

ID	吸着材	粒径	水溶液			吸着材重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	溶液に添加したイオンの濃度			Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)
			組成等	pH	濾過 ○:有り				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]		
049	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.23	○	0.1	10	24		0.09		99.37	1.6E+04
050	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.30	○	0.1	10	24		0.96		99.15	1.2E+04
051	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.40	○	0.1	10	24		11.80		99.70	3.3E+04