

ID	吸着材	粒径	水溶液		吸着材 重量 m[g]	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間 [h]	溶液に添加したイオンの濃度				Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)
			組成等	pH	濾過 ○:有り ×:無し			Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]			
004	Fe-smectite(100)		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			98.3	5900.0
005	Fe-smectite(200)		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			96.1	2471.4
006	Montmorillonite(月布)		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			99.4	17899.9
013	Mn-smectite					0.1	10	24	10			95.9	23366.7
014	Fe-smectite(2)		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			94.6	1750
015	Co-smectite					0.1	10	24	10			81.8	450
016	Ni-smectite		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			86.5	640
017	Cu-smectite					0.1	10	24	10			69.7	230
018	Zn-smectite		イオン交換水		×	0.1	10	24	10			87.9	725