

ID	吸着材	粒径	水溶液		pH	透過 ○：有り ×：無し	吸着材 重量 m[g]	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間 [h]	溶液に添加したイオンの濃度			Cs吸着 率 [%]	Kd(Cs)	Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)
			組成等							Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]				
001	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		81.11	4.3E+02	
002	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.42	6.2E+03	
003	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.84	6.3E+04	
004	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.96	2.4E+05	
005	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.98	5.1E+05	
006	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		99.99	1.4E+06	
007	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		99.99	7.9E+05	
008	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		99.77	4.4E+04	
009	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		98.15	5.3E+03	
010	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		81.43	4.4E+02	
011	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.44	6.3E+03	
012	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.86	6.9E+04	
013	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.97	3.2E+05	
014	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.98	6.1E+05	
015	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		99.98	4.5E+05	
016	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		99.66	2.9E+04	
017	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		97.19	3.5E+03	
018	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		87.69	7.1E+02	
019	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		82.07	4.6E+02	
020	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.43	6.3E+03	
021	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.84	6.3E+04	
022	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.95	2.2E+05	
023	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.96	2.4E+05	
024	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		80.66	4.2E+02	
025	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		41.06	7.0E+01	
026	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		37.58	6.0E+01	
027	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		32.98	4.9E+01	
028	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		81.76	4.5E+02	
029	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.39	6.1E+03	
030	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.85	6.8E+04	
031	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.96	2.7E+05	
032	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.97	3.3E+05	
033	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		69.70	2.3E+02	
034	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		36.84	5.8E+01	
035	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		66.61	2.0E+02	
036	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		27.83	3.9E+01	
037	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		81.22	4.3E+02	
038	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.27	5.7E+03	
039	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.85	6.8E+04	
040	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.97	3.0E+05	
041	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.57	2.3E+04	
042	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		44.16	7.9E+01	
043	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		23.07	3.0E+01	
044	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		28.70	4.0E+01	
045	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		21.49	2.7E+01	
046	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.08	○	0.3	30	24	0	0.1	0		79.84	4.0E+02	
047	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.14	○	0.3	30	24	0	1	0		98.29	5.7E+03	
048	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.39	○	0.3	30	24	0	10	0		99.84	6.3E+04	
049	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.49	○	0.3	30	24	0	50	0		99.96	2.7E+05	
050	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.35	○	0.3	30	24	0	100	0		99.96	2.3E+05	
051	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	500	0		56.85	1.3E+02	
052	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.33	○	0.3	30	24	0	1000	0		32.21	4.8E+01	
053	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.36	○	0.3	30	24	0	1500	0		32.55	4.8E+01	
054	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	蒸留水		6.26	○	0.3	30	24	0	2000	0		25.27	3.4E+01	
055	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		99.01	1.0E+04	
056	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		98.49	6.5E+03	
057	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.52	○	0.3	30	24	0	500	0		95.14	2.0E+03	
058	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		91.35	1.1E+03	
059	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.55	○	0.3	30	24	0	1500	0		84.25	5.4E+02	
060	A型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.62	○	0.3	30	24	0	2000	0		73.96	2.8E+02	
061	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		90.91	1.0E+03	
062	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	50	0		88.66	7.8E+02	
063	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		87.43	7.0E+02	
064	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.52	○	0.3	30	24	0	500	0		76.87	3.3E+02	
065	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		65.75	1.9E+02	
066	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.55	○	0.3	30	24	0	1500	0		56.76	1.3E+02	
067	X型ゼオライト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.62	○	0.3	30	24	0	2000	0		45.86	8.5E+01	
068	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		12.6	1.4E+01	
069	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		8.3	9.0E+00	
070	合成モルデナイト(Na+型)	200 mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		17.6	2.1E+01	
071	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		25.9	3.5E+01	
072	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		15.6	1.8E+01	
073	クリノプチロライトニツ井産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		16.8	2.0E+01	
074	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		21.1	2.7E+01	
075	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		14.2	1.7E+01	
076	クリノプチロライト仁木産(Na+型)	100mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		15.3	1.8E+01	
077	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.60	○	0.3	30	24	0	10	0		3.6	3.7E+00	
078	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.59	○	0.3	30	24	0	100	0		10.6	1.2E+01	
079	モルデナイト島根産(Na+型)	250 mesh	NaCl 0.6M		5.50	○	0.3	30	24	0	1000	0		26.1	3.5E+01	

吸着率 [96]	Kd(1)
-------------	-------
