

ID	吸着材	吸着材の産地	水溶液			吸着材重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	溶液に添加したイオンの濃度			Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)
			組成等	pH	濾過 ○:有り				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]		
059	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.16	○	0.3	30	24	0	1	0	82.21	462
060	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.17	○	0.3	30	24	0	2	0	86.60	646
061	ベントナイト	山形県産	イオン交換水	10.21	○	0.3	30	24	0	10	0	92.28	1195
068	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	9.91	○	0.3	30	24	0	0.1	0	36.30	57
069	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	9.70	○	0.3	30	24	0	1	0	90.05	905
070	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	9.89	○	0.3	30	24	0	2	0	95.81	2288
071	ベントナイト	アメリカ ワイオミング産	イオン交換水	9.95	○	0.3	30	24	0	10	0	98.11	5185