

ID	吸着材	粒径	水溶液			溶液に添加したイオンの濃度							
			組成等	pH	濾過 ○:有り	吸着材 重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]	Cs吸着率 [%]	Kd(Cs)
046	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.35	○	0.1	10	24	0.11			99.78	4.4E+04
047	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.42	○	0.1	10	24	1.11			99.91	1.1E+05
048	ゼオライト(仁木産)		イオン交換水+	5.53	○	0.1	10	24	11.21			99.95	2.0E+05