

ID	吸着材	粒径	水溶液			吸着材重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	溶液に添加したイオンの濃度				Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)	Kd(I)
			組成等	pH	濾過 ○・有り				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]				
001	クリノプチロライト		イオン交換水	6.0	×	0.3002	30	24	0	0.01	0	84.3	5.4E+02		
002	クリノプチロライト		イオン交換水	6.0	×	0.3001	30	24	0	0.1	0	97.8	4.4E+03		
003	クリノプチロライト		イオン交換水	5.8	×	0.3002	30	24	0	1	0	99.2	1.2E+04		
004	クリノプチロライト		イオン交換水	5.9	×	0.3000	30	24	0	10	0	99.7	3.7E+04		