

ID	吸着材	粒径	水溶液			吸着材重量	溶液量 V[ml]	振盪(1) 時間	溶液に添加したイオンの濃度				Sr吸着率 [%]	Kd(Sr)	Kd(I)
			組成等	pH	濾過 ○・有り				Cs [ppm]	Sr(2) [ppm]	I(3) [ppm]				
001	ブルーサイト		イオン交換水	5.9	×	0.3001	30	24	0	0.1	0	3.0	3.1E+00		
002	ブルーサイト		イオン交換水	5.9	×	0.3000	30	24	0	1	0	3.3	3.4E+00		
003	ペーマイト		イオン交換水	5.9	×	0.3003	30	24	0	1	0	1.3	1.4E+00		
004	ペーマイト		イオン交換水	5.8	×	0.3002	30	24	0	10	0	1.9	2.0E+00		